

PRIMAIRE D'ADHERENCE

# CERMIFILM

EN NEUF



- REGULARISE LA POROSITE ET EVITE LE BULLAGE
- AMELIORE L'ADHERENCE DES MORTIERS
- ASSOCIE AUX ENDUITS D'ETANCHEITE
- EN PHASE AQUEUSE, SANS SOLVANT

PRIMAIRE

**DES VRES**  
carrelages et colles

## PRESENTATION

Jerricans plastiques de 1, 2, 5 et 30 litres.  
Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'exposition au soleil.  
Chaque jerrican présente un code de fabrication facilement identifiable.

## COMPOSITION

Emulsion en phase aqueuse de copolymères de résines synthétiques.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide prêt à l'emploi
- Coloris : orange
- Densité : 1,04
- PH : 8,0 environ
- Non corrosif
- Action physiologique : neutre
- Ininflammable - Sans solvant

## DOMAINES D'EMPLOI


Le CERMIFILM s'emploie sur les supports et matériaux :

- Béton
- Chape et Enduit de mortier de ciment
- Plâtres divers (Enduits, Carreaux)
- Plaques de plâtre cartonnées
- Béton cellulaire
- Bois CTB.H/CTB.X
- Chape Anhydrite
- Associé au SPEC CERMICRYL et aux SEL CERMITANCHE et CERMIPROOF.

## ETATS DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, secs, propres, résistants, exempts d'huile de décoffrage. Dépoussiérer et gratter les éléments résiduels non adhérents.

- Supprimer par ponçage jusqu'au support propre les traces de graisse, cire vernis et produits noirs.
- S'assurer de la stabilité du support et y remédier le cas échéant.



5 à 35°C



# CERMIFILM



## APPLICATION

- Température de mise en œuvre comprise entre + 5° et + 35°C.
- Appliquer le primaire CERMIFILM au rouleau à la brosse en une couche avec passes croisées, puis laisser sécher 2 à 3 heures minimum selon les conditions hygrométriques.

**Il doit être translucide et sec au toucher.**

IMPORTANT : NE PAS AJOUTER D'EAU.  
Nettoyage des outils à l'eau.

## CONSOMMATION

0,100 à 0,200 l. par m<sup>2</sup>, selon porosité du support.

## CERTIFICATS - TEXTES DE REFERENCE

CPT N° 2843 Enduits Autolissants.

CPT N° 3265, 3266 et 3267 d'octobre 2000.

A.T. 12/01-1281 RAGREROC HP3

A.T. 12/01-1276 RAGRENOV S30

A.T. 12/02-1319 RAGRESOL

A.T. 12/01-1283 RAGREROC RAPID

C.C.T. n° 1 et 2 du CERMITANCHE et du CERMIPROOF.



Nous garantissons la constance de qualité de nos produits.  
Les recommandations générales contenues dans cette notice sont issues de nos essais et de notre expérience.  
Elles ne peuvent prendre en compte ni les conditions d'application spécifiques de chaque chantier, ni la mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons aucune influence.  
Il convient par ailleurs de respecter la réglementation en vigueur.

**N°Azur** 0 810 108 108

PRIX APPEL LOCAL

Un technicien à votre écoute

**ALLOFAX** 03.21.303.505\*

PREPARATION CODE 1101

[www.desvres.com](http://www.desvres.com) - [pmo@desvres.com](mailto:pmo@desvres.com)

